



hydrofobeercrème waterafstotend

Toepassing

BNL25 is een gebruiksklare hydrofobeercrème op basis van een unieke formule van silanen, siloxanen en hoogwaardige additieven voor toepassing op minerale ondergronden. Het product is vrij van vluchtige organische stoffen. Dankzij innovatieve technologie dringt BNL25 optimaal door in de ondergrond en is het extreem snel reagerend. In de meeste gevallen is de gevel al binnen een uur na applicatie waterafwijzend. Na behandeling is het product onzichtbaar en biedt het een extreem duurzame bescherming. Het metselwerk is vochtwerend, maar dampopen en verhoogt daardoor de thermische isolatiewaarde. Ook is het product alkali- en zuurbestendig en ongevoelig voor uv-straling van de zon. Als de ondergrond al eerder is gehydrofobeerd of er zijn stenen of mortels toegepast met hydrofobe eigenschappen, dan mag er geen watergedragen hydrofobeermiddel worden toegepast. Gebruik hiervoor BNL10 of BNL25.

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet vrij zijn van vervuiling en gebreken. Voegwerk mag pas worden gehydrofobeerd als de onderwaarde van de beoogde voeghardheidsklasse is bereikt (conform CUR-Aanbeveling 61 Deel B: Het hydrofoberen van metselwerk). De omgeving-, oppervlakte- en producttemperatuur mag niet lager zijn dan 7°C en niet hoger dan 25°C. Verwijder of bescherm niet te behandelen bouwdeelen en materialen met een geschikte afdekking of beschermingslaag. Draag vloeistofdichte handschoenen en een veiligheidsbril. Breng BNL25 eenvoudig aan met een blokkwast of vachtroller in een horizontale beweging, waarbij van boven naar beneden wordt gewerkt. Eventuele vlekken op niet te behandelen materialen onmiddellijk verwijderen met een licht zeepsopje. Bescherm de behandelde gevel minimaal 30 minuten tegen regen. Ook wind en direct zonlicht kunnen de indringdiepte nadelig beïnvloeden.

Veiligheidsblad conform REACH 1907/2006/EU en CLP 1272/2008/EU op aanvraag beschikbaar.

BNL producten B.V. is onderdeel van BNL Bedrijven Groep B.V.

Producteigenschappen

Basis	Silanen/siloxanen en additieven
Componenten	1
Oplosmiddel	Koolwaterstof
Kleur	Wit
Massadichtheid	Ca. 0,85 g/cm ³ bij 20°C
Vaste stof	Ca. 25% (m/m)
Zuurgraad	N.v.t
Viscositeit	N.v.t
Vlampunt	> 60°C
Uitgehard	Na 21-28 dagen
Verbruik	0,15 – 0,2 l/m ² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.
Conditie	Visceuze crème
Opslag	Vorstvrij en in originele verpakking. Buiten bereik van kinderen houden.
Verpakking	15 l emmer
Verwijdering	Volgens plaatselijke, regionale of nationale voorschriften.
Houdbaarheid	12 maanden na productiedatum



Alle informatie in dit productinformatieblad zijn conform de huidige stand van de ontwikkeling en kennis van BNL producten. Het dient uitsluitend als richtlijn voor de verwerking, de toepassingsmogelijkheden en de eigenschappen van het product. Hieruit kunnen geen juridische verplichtingen met betrekking tot de eigenschappen van het product worden afgeleid. Daarenboven gelden onze actuele algemene leveringsvoorwaarden. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.

PIB BNL25 NL 05-2021